

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT VX4910** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **VALOX**

材料标识	PBT/ABS-GF10%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	VALOX	材料特性	低密度.有核.尺寸稳定性良好
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.30	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
265°C / 5.0Kg	ASTM D1238	40	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	80.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	3.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	4600	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	115	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3400	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	55	J/m
-30°C	ASTM D256	45	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		205	°C
1.80MPa 未退火		130	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -120	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr

水份含量		0.020	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-245	°C
螺筒中部温度		240-255	°C
螺筒前部温度		245-265	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		40-100	°C