

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PBT WX93111** 厂商: **沙比克(LNP) Sabic(LNP)** 品
牌: **THERMOCOMP**

材料标识	PBT-GF-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	THERMOCOMP	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.80	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.30	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	43.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	0.60	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	8900	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	244	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	8900	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	4.0	kJ/m ²
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1U	5.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	135	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.00mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.050	%
注塑温度			
螺筒后部温度		230-240	°C
螺筒中部温度		240-250	°C
螺筒前部温度		250-260	°C
模具温度		80-100	°C