

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 1301-12** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lupoy**

| | | | |
|------|------------------|------|---|
| 材料标识 | PC | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E306922 | 厂商品牌 | Lupoy |
| 用途 | 包装, 电器用具, 容器, 手机 | 材料特性 | 抗撞击性, 良好; 耐热性, 高 清晰度, 高; 脱模性能良好; 中等粘性 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.60 | % |
| 横向方向 | ASTM D995 | 0.60 | % |
| 吸水率 | | | |
| (23°C, 24 hr) | ASTM D570 | 0.15 | % |
| (23°C, 50RH) | ASTM D570 | 0.32 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 300°C / 1.2Kg | ASTM D1238 | 12 | g/10min |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|----|-----------|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 73 | M (Scale) |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 60.0 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 150 | % |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 2410 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 96.0 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 2410 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |

| | | | |
|------|-----------|-----|-----|
| 23°C | ASTM D256 | 880 | J/m |
|------|-----------|-----|-----|

| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------------|------------|------|----|
| 折射率 | ASTM 542 | 1.59 | |
| 透射率 μm | ASTM D1003 | 89.0 | % |
| 雾度 μm | ASTM D1003 | 1.1 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|--------|------------|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 退火 | ASTM D648 | 144 | °C |
| 1.80MPa 退火 | ASTM D648 | 141 | °C |
| 1.80MPa 未退火 | | 129 | °C |
| 维卡软化温度 | ASTM 1525 | 149 | °C |
| 线膨胀系数 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D696 | 6.8E-5 | cm/cm / °C |
| 横行方向 | ASTM D696 | 6.8E-5 | cm/cm / °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|---------|------------------------|
| 体积电阻 | ASTM D257 | 2.0E+17 | $\Omega\cdot\text{cm}$ |
| 绝缘强度 | ASTM D149 | 17 | KV/mm |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.50 mm | V-2 |