

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC 9908** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour 透明/Transparent
厂商品牌	ICORENE	用途	电线电缆、照明设备
材料特性	阻燃、Flame Retardant、良好的刚度、良好的抗紫外线能力、良好的韧性	材料形状	粉末状/Powder
加工方式	滚塑成型/Roll forming		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
300°C / 1.20Kg	ISO 1133	38.0	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	65	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2350	Mpa

光学性能	测试标准	数据	单位
透射率3000 μm	ISO 13468-2	88.0	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	137	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		180-200	°C
螺筒中部温度		210-230	°C
螺筒前部温度		240-250	°C
模头温度		240-260	°C

模具温度		50-80	°C
------	--	-------	----