

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS GP5100** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **Lupoy**

| | | | |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PC/ABS-GF10% | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E302314/E302314 | 厂商品牌 | Lupoy |
| 用途 | 电气/电子应用,房屋,汽车行业 | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.35 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 250°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 4.0 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 88.3 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 6.0 | % |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 137 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 49000 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 98 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 121 | °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|-------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.7mm | V-0 |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|-----|----|
|--------|--|-----|----|

| | | | |
|--------|--|---------|----|
| 干燥温度 | | 70 -80 | °C |
| 干燥时间 | | 5.0-7.0 | Hr |
| 水份含量 | | 0.02 | % |
| 注塑温度 | | | |
| 螺筒后部温度 | | 280-310 | °C |
| 螺筒中部温度 | | 270-310 | °C |
| 螺筒前部温度 | | 270-310 | °C |
| 模头温度 | | 270-310 | °C |
| 模具温度 | | 60-80 | °C |