

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS LG9000** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **CYCOLOY**

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E121562</b>	厂商品牌	CYCOLOY
用途	汽车行业	材料特性	低光泽度,良好的抗紫外线能力
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.13	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.1	%
(23°C, 50RH)	ASTM D570	0.4	%
熔融流动指数			
260°C / 5.0Kg	ASTM D1238	17	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	54.5	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	75	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	84.8	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2310	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	530	J/m
-30°C	ASTM D256	320	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		124	°C
1.80MPa 未退火		107	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	129	°C
线膨胀系数			

垂直方向	ASTM D696	7.2E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	7.2E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		250-290	°C
螺筒中部温度		255-295	°C
螺筒前部温度		260-300	°C
模头温度		275-300	°C
模具温度		60-90	°C