

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ABS PC-365K** 厂商: **镇江奇美 Zhenjiang CHI MEI** 品牌:

材料标识	PC/ABS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.13	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40-0.60	%
260°C/5kg	ASTM D1238	25	g/min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	115	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	50.99	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	70	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	71.58	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2157.46	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	441.17	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度			
1kg, 50°C/hr	ASTM 1525	138	°C
热变形温度	STM D648	106	°C