

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC/ASA FA-840CD** 厂商: **UMG** 品牌: **UMG ALLOY**

材料标识	PC/ASA-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E47016</b>	厂商品牌	UMG ALLOY
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.27	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.15	%
熔融流动指数			
220°C / 10Kg	ISO 1133	16.00	cm <sup>3</sup> /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	122	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	140	Mpa
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	14600	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	180	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	14800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	5.0	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	98	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	1.0E-5	cm/cm / °C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.00 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		90 -105	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		220-240	°C
螺筒中部温度		240-260	°C
螺筒前部温度		250-270	°C
模头温度		240-260	°C
模具温度		60-80	°C