

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC EGW2010DR 9005** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **lupilon**

材料标识	PC-GF10%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E41179	厂商品牌	lupilon
用途	一般用途	材料特性	阻燃,Flame Retardant,无卤素
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.27	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.14	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	70.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	4.8	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	120	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	3600	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	137	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	133	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.40 mm	HB

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C

干燥时间		4.0-8.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		270-290	°C
螺筒前部温度		270-300	°C
模头温度		270-300	°C
模具温度		80-120	°C