

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC EM1210** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **LEXAN**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LEXAN	用途	汽车行业
材料特性	耐冲击,耐热	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.19	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.16	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ASTM D1238	13	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	57.2	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	110	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	81.4	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2030	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	770	J/m
-30°C	ASTM D256	690	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		135	°C
1.80MPa 未退火		128	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C

干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		270-290	°C
螺筒中部温度		280-300	°C
螺筒前部温度		290-310	°C
模头温度		290-310	°C
模具温度		70-95	°C