

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC HF3000HG30** 厂商: **三养 Samyang** 品牌: **TRIEX**

材料标识	PC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	TRIEX	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.34	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.40	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.11	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ASTM D1238	8.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	122	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	103	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	3.0	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	153	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	6280	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	160	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		136	°C
线膨胀系数			

垂直方向	ASTM D696	1.9E-5	cm/cm / °C
电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	4.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	31	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	120	s
注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		3.0-5.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		235-260	°C
螺筒中部温度		250-275	°C
螺筒前部温度		265-290	°C
模头温度		265-300	°C
模具温度		65-105	°C