

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PC S-3000VR** 厂商: **三菱工程塑料 MEP** 品牌: **lupilon**

颜色	本色/Natural colour	UL编号	E41179
厂商品牌	lupilon	用途	汽车行业
材料特性	抗紫外线	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.20	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	0.60	%
横向方向	ISO 294-4	0.60	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.24	%
熔融流动指数			
300°C / 1.2Kg	ISO 1133	14.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	120	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2400	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	93.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	2300	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	67	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	139	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	124	°C
线膨胀系数			

垂直方向	ISO 11359-2	6.5E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	6.6E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	3.0E+16	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	6.0E+15	Ω.cm
绝缘强度	IEC 60243-1	31	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.38 mm	V-2

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120	°C
干燥时间		4.0-8.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		260-280	°C
螺筒中部温度		270-290	°C
螺筒前部温度		270-300	°C
模头温度		270-300	°C
模具温度		70.0-100	°C