

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: PEEK KT-820GF15 厂商: 索尔维 Solvay 品牌: KetaSpire

材料标识	PEEK-GF15%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KetaSpire	用途	齿轮,汽车领域,结构元件,医疗器械
材料特性	尺寸稳定性良好,耐热性高,耐化学性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.40	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	124	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	5.0	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	6200	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	205	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		218	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		150 -160	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.10	%
注塑温度			
螺筒后部温度		350-360	°C
螺筒中部温度		360-370	°C
螺筒前部温度		370-380	°C
模头温度		380-390	°C
模具温度		180-200	°C