

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PES E 6020 P** 厂商: **巴斯夫 BASF** 品牌: **Ultrason**

材料标识	PES	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Ultrason	用途	薄膜,涂覆应用
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
吸水率			
(23°C, 50RH)	ISO 62	1.0	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	85.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	6.9	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2650	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	207	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		130 -150	°C
干燥时间		4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		340	°C
螺筒中部温度		350	°C
螺筒前部温度		360	°C
模头温度		360	°C
模具温度		140-180	°C