

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PES ES-000** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PES-V0	颜色	灰色/Gray
厂商品牌	Edgetek	用途	一般用途
材料特性	阻燃	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.37	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.70	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	88.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2800	Mpa
悬壁梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	65	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		200	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	> 1.0E+13	Ω.cm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.60 mm	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		150 -160	°C
干燥时间		4.0-6.0	Hr
注塑温度			
模具温度		140-160	°C