

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PET B3045FA** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **FR-PET**

材料标识	PET-GF45%	颜色	黑色/Black
UL编号	<b>E213445</b>	厂商品牌	FR-PET
材料特性	阻燃,高刚性	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.70	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.10	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	152	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	1.4	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	265	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	15500	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	7.7	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	242	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度			
3.00mm	IEC 60243-1	19	KV/mm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	200	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB