

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PET V9260CS** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **VALOX**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PET-GF | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | VALOX | 材料特性 | 良好的颜色稳定性 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 注塑成型条件 | 建议值 | 单位 |
|--------|----------|----|
| 干燥温度 | 120 -130 | °C |
| 干燥时间 | 4-6 | Hr |
| 水份含量 | 0.02 | % |
| 注塑温度 | | |
| 螺筒后部温度 | 250-270 | °C |
| 螺筒中部温度 | 260-280 | °C |
| 螺筒前部温度 | 270-290 | °C |
| 模头温度 | 260-280 | °C |
| 模具温度 | 90-120 | °C |