

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM 13 S/20** 厂商: **拉题 LATI** 品牌: **Latan**

材料标识	POM-GB20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Latan	材料特性	尺寸稳定性 中等粘度
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.53	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.90	%
横向方向	ISO 294-4	1.90	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	45	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	8.00	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	3100	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	2.00	kJ/m <sup>2</sup>
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	40	kJ/m <sup>2</sup>

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	150	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	95	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	150	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		3.0	Hr
注塑温度			
模具温度		60-90	°C