

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM 570 NC000** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Delrin**

材料标识	POM-GF20%	颜色	本色/Natural colour
UL 编号	E41938	厂商品牌	Delrin
用途	电线电缆 和 汽车行业	材料特性	阻燃、脱模剂
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.56	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.80	%
横向方向	ISO 294-4	1.20	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.80	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ISO 1133	7.00	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	53	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	12	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	4900	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	4600	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	3.50	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eA	3.00	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	54	kJ/m ²
-30°C	ISO 179/1eU	50	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	6.00	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	165	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	125	°C
维卡软化温度	ISO 306/B50	160	°C
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	6.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	8.5E-5	cm/cm / °C

电气性能	测试标准	数据	单位
------	------	----	----

体积电阻	IEC 60093	1.0E+15	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	>1.0E+15	Ω.cm
耗散因数			
相对漏电起痕指数	IEC 60112	600	V

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	1.50 mm	HB