

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM GH-25LV** 厂商: **宝理 Polyplastics** 品牌: **DURACON**

材料标识	POM-GF25%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	DURACON	材料特性	填充物为25% 玻璃纤维增强材料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.59	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.70	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	95	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	126	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	2.3	%
弯曲强度			
23°C	ISO 178	190	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	7600	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	162	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.75mm	HB