

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **POM K500** 厂商: **韩国可隆 KOLON** 品牌: **KOCETAL**

材料标识	POM	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOCETAL	用途	汽车 办公机械 生活材料
材料特性	耐摩擦性 耐磨损性 耐化学性 耐热稳定性 尺寸稳定性 与成型性等性能极佳	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.41	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	2.0	%
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.22	%
熔融流动指数			
°C / Kg	ISO 1133	14.0	cm ³ /10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	82	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
°C	ISO 527-2	65	Mpa
断裂伸长率			
°C	ISO 527-2	32	%
弯曲强度			
°C	ISO 178	87	Mpa
弯曲模量			
°C	ISO 178	2800	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	6.0	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 退火	ISO 75-2/A	95	°C

维卡软化温度	ISO 306/A50	166	°C
--------	-------------	-----	----

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度	IEC 60243-1	19	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	HB	1.5mm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80 -90	°C
干燥时间		3	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180-190	°C
螺筒中部温度		190-200	°C
螺筒前部温度		190-200	°C
模具温度		60-80	°C