

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP 2080** 厂商: **台塑 FORMOSA PLASTICS** 品牌: **YUNGSOX**

材料标识	PP HOMO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	YUNGSOX	用途	包装、薄膜、食品接触应用
材料特性	Antiblock 软件、滑动、均聚物、透明度	材料形状	颗粒状/Resin

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.90	g/cm <sup>3</sup>
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.50	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ISO 1133	10.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ISO 2039-2	107	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	34.3	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	500	%
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1370	Mpa
悬壁梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	44	kJ/m <sup>2</sup>

光学性能	测试标准	数据	单位
雾度 30.0 μm	ISO 13468-2	< 2.2	%

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	115	°C
维卡软化温度	ISO 306/A50	155	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
-----	------	----	----

防火等级	UL-94	-	
------	-------	---	--