

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

**牌号: PP 3495 厂商: 舒尔曼 A.Schulman 品牌: ASI**  
**POLYPROPYLENE**

材料标识	PP Impact Copoly	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	ASI POLYPROPYLENE	用途	汽车行业
材料特性	高流动性、共聚物、耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.898	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230℃ / 2.16Kg	ASTM D1238	30	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	71	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23℃	ASTM D638	21	Mpa
断裂伸长率			
23℃	ASTM D638	6.0	%
弯曲强度			
23℃	ASTM D790	25	Mpa
弯曲模量			
23℃	ASTM D790	1000	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23℃	ASTM D256	150	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23℃	ASTM D256	NB	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		100	℃
1.80MPa 未退火		55	℃
维卡软化温度			
熔融温度		160	℃

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	HB