

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP ET5200-5014 NC FD** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Edgetek**

材料标识	PP copolymer	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Edgetek	用途	家庭应用,生活消费品
材料特性	耐冲击	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.00	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ISO 294-4	1.40	%
熔融流动指数			
190°C / 5.0Kg	ISO 1133	22.0	cm ³ /10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	26	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	> 50	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	1900	Mpa
简支梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eA	> 17	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度			
23°C	ISO 179/1eU	100	kJ/m ²

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr