

# 松翰塑胶

网址: [www.shshsj.com](http://www.shshsj.com) 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP H7700** 厂商: **LG Chemical** 品牌: **SEETEC PP**

颜色	本色/Natural colour	厂商品牌	SEETEC PP
用途	纺织/纤维, 工业应用, 食品接触应用, 医疗/保健	材料特性	耐酸, 窄分子量分布
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	34	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	100	R

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	34.3	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1570	Mpa
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	25	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		110	°C
维卡软化温度	ASTM 1525	152	°C