

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP LGF 7600** 厂商: **斯泰隆 Styron** 品牌: **Polypropylene**

材料标识	pp	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Polypropylene	用途	汽车行业,工程/工业配件
材料特性	成核,加工性能良好,快速成型周期,高刚度	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	0.90	g/cm <sup>3</sup>
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	35	g/10min

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	34.0	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	7.0	%
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1420	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	27	J/m

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		2.0	Hr
注塑温度			
模具温度		20.0-60.0	°C