

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP QD-818.S001-7719** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **Maxxam**

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | PP-GF | 颜色 | 灰色/Gray |
| 厂商品牌 | Maxxam | 材料特性 | 抗紫外线性能良好 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.13 | g/cm ³ |
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.50 | % |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 75 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 116 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 5200 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 110 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|------|-----|----|
| 热变形温度 | | | |
| 0.45MPa 未退火 | | 140 | °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|-----------|------|
| 表面电阻 | ASTM D257 | > 1.0E+13 | Ω.cm |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|----|
| 防火等级 | UL-94 | 1.60 mm | HB |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|--------|----|
| 干燥温度 | | 80 -85 | °C |
| 干燥时间 | | 4-6 | Hr |
| 注塑温度 | | | |

| | | | |
|------|--|-------|----|
| 模具温度 | | 30-60 | °C |
|------|--|-------|----|