

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PP RPP 374ND** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **POLYFLAM**

材料标识	PP-MD-V0	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	POLYFLAM	材料特性	阻燃、Flame Retardant
材料形状	颗粒状/Resin		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.50	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.50	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	27	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3300	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		115	°C
1.80MPa 未退火		66	°C

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	—	V-0

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70-80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C