

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPE FN215X** 厂商: **沙比克 Sabic** 品牌: **NORYL**

材料标识	PPE/PS-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	E121562	厂商品牌	NORYL
用途	户外应用,泡沫	材料特性	阻燃
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.10	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.07	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	29	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	12	%
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	61.4	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	1900	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火		88.9	°C
1.80MPa 未退火		76.7	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
表面电阻	ASTM D257	> 1.0E+17	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	12	KV/mm

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	3.00 mm	V-1

注塑成型条件		建议值	单位
--------	--	-----	----

干燥温度		100 -110	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		240-290	°C
螺筒中部温度		250-300	°C
螺筒前部温度		265-300	°C
模头温度		280-300	°C
模具温度		70-100	°C