

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS CF40-01** 厂商: **泰科纳 Ticona** 品牌: **Celstran**

材料标识	PPS-LCF40%	颜色	黑色/Black
厂商品牌	Celstran	材料特性	高刚度,耐冲击
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.49	g/cm ³

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	185	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ISO 527-2	0.57	%
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	37300	Mpa
弯曲强度			
23°C	ISO 178	343	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	34900	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
垂直方向	ISO 11359-2	2.3E-4	cm/cm / °C
横行方向	ISO 11359-2	2.8E-3	cm/cm / °C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		110 -130	°C
干燥时间		3.0-4.0	Hr
水份含量		0.02	%
注塑温度			
螺筒后部温度		285-295	°C
螺筒中部温度		315-345	°C
螺筒前部温度		315-345	°C

模头温度		315-345	°C
模具温度		140-160	°C