

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS R-4** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **Ryton**

材料标识	PPS-GF40%-V0	颜色	本色/Natural colour
UL编号	<b>E233198</b>	厂商品牌	Ryton
用途	汽车行业	材料特性	耐化学性良好. 良好的电气性能
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.69	g/cm <sup>3</sup>
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ASTM D570	0.02	%

硬度	测试标准	数据	单位
洛氏硬度	ASTM D785	104	M (Scale)

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	159	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	1.10	%
拉伸模量			
泊松比	ASTM E132	0.38	
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	221	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	14500	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	91	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	400	J/m

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.80MPa 未退火		265	°C

线膨胀系数			
垂直方向	ASTM D696	2.0E-5	cm/cm / °C
横行方向	ASTM D696	4.0E-5	cm/cm / °C
导热系数	JIS R2618	0.32	W/m/K

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+16	Ω.cm
绝缘强度	ASTM D149	20	KV/mm
耗散因数	ASTM D150	125	s

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	0.38mm	V-0