

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS S13A65** 厂商: 韩国可隆 **KOLON** 品牌: **KOPPS**

材料标识	PPS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	KOPPS	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		120 -130	°C
干燥时间		3~5	Hr
水份含量		≤0.05	%