

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PPS SF-000/25BZ-15T** 厂商: **普立万 Polyone** 品牌: **LubriOne**

材料标识	PPS	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	LubriOne	用途	家电部件.印刷机零件.传送机配件等
材料特性	经润滑	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.85	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	1.40	%

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	50	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	2.5	%
拉伸模量			
23°C	ASTM D638	2500	Mpa
弯曲强度			
23°C	ASTM D790	90.0	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	3200	Mpa

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	ASTM D257	1.0E+14	Ω.cm
表面电阻	ASTM D257	1.0E+14	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		140 -150	°C
干燥时间		4	Hr
注塑温度			
模具温度		130-150	°C