

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PUR GRV-UR-045-SS-W Black** 厂商: **普立万 Polyone** 品  
牌: **Gravi-Tech**

|      |                        |      |           |
|------|------------------------|------|-----------|
| 材料标识 | PUR                    | 颜色   | 黑色/Black  |
| 厂商品牌 | Gravi-Tech             | 用途   | 工业应用,体育用品 |
| 材料特性 | 无毒                     | 材料形状 | 颗粒状/Resin |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding |      |           |

| 物理性能 | 测试标准      | 数据   | 单位                |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重   | ASTM D792 | 4.49 | g/cm <sup>3</sup> |
| 收缩率  |           |      |                   |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 0.8  | %                 |

| 硬度  | 测试标准       | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 60 |    |

| 机械性能      | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度      |           |        |     |
| 23°C      | ASTM D638 | 8.69   | Mpa |
| 断裂伸长率     |           |        |     |
| 23°C      | ASTM D638 | 100    | %   |
| 弯曲强度      |           |        |     |
| 23°C      | ASTM D790 | 12.4   | Mpa |
| 弯曲模量      |           |        |     |
| 23°C      | ASTM D790 | 365    | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 |           |        |     |
| 23°C      | ASTM D256 | 210    | J/m |