

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PUR N9702** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **ICORENE**

| | | | |
|------|------------|------|-------------------|
| 材料标识 | PUR | 颜色 | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | ICORENE | 材料特性 | 耐磨 |
| 材料形状 | 粉末状/Powder | | |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|----------|------|-------------------|
| 比重 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm ³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|---------|----|----|
| 邵氏A | ISO 868 | 87 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 46 | Mpa |
| 断裂伸长率 | | | |
| 23°C | ISO 527-2 | 600 | % |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|--------|-------------|----|----|
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 75 | °C |

| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|-----------|------|
| 体积电阻 | IEC 60093 | > 1.0E+13 | Ω.cm |
| 表面电阻 | IEC 60093 | > 1.0E+15 | Ω.cm |

| 注塑成型条件 | | 建议值 | 单位 |
|--------|--|-----|----|
| 干燥温度 | | 80 | °C |
| 干燥时间 | | 4.0 | Hr |