

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC IR 383** 厂商: **索尔维 Solvay** 品牌: **BENVIC**

材料标识	PVC	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	BENVIC	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸模量			
23°C	ISO 527-2	2760	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/B50	76.0	°C

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
螺筒后部温度		160-180	°C
螺筒中部温度		160-180	°C
螺筒前部温度		160-180	°C
模头温度		160-180	°C
模具温度		25-50	°C