

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PVC Vinyl Rigid Extrusion L0678 Natural** 厂商: **普立万 Polyone**
品牌: **GEON**

| | | | |
|------|---------------|------|------------------------|
| 材料标识 | PVC-V0 | 颜色 | 本色/Natural colour |
| UL编号 | E41877 | 厂商品牌 | GEON |
| 用途 | 型材 | 材料特性 | 阻燃 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 挤出成型/Extrusion molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-----------|------|-------------------|
| 比重 | ASTM D792 | 1.44 | g/cm ³ |

| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-----|------------|----|----|
| 邵氏D | ASTM D2240 | 78 | |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|-----------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 44.1 | Mpa |
| 拉伸模量 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | 3210 | Mpa |
| 弯曲强度 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 83.2 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 3050 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | 1100 | J/m |

| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|-------------|-----------|--------|------------|
| 热变形温度 | | | |
| 1.80MPa 未退火 | | 68.9 | °C |
| 线膨胀系数 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D696 | 5.8E-5 | cm/cm / °C |

| 阻燃性 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|------|-------|---------|-----|
| 防火等级 | UL-94 | 0.89 mm | V-0 |