

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **SEBS H1053** 厂商: 旭化成 **Asahi Kasei** 品牌: **Tuftec**

|      |                        |      |                   |
|------|------------------------|------|-------------------|
| 材料标识 | SEBS                   | 颜色   | 本色/Natural colour |
| 厂商品牌 | Tuftec                 | 用途   | 沥青改性、密封剂、粘合剂      |
| 材料特性 | 高强度、抗撞击                | 材料形状 | 颗粒状/Resin         |
| 加工方式 | 注射成型/Injection molding |      |                   |

| 物理性能           | 测试标准     | 数据   | 单位                     |
|----------------|----------|------|------------------------|
| 比重             | ISO 1183 | 0.91 | g/cm <sup>3</sup>      |
| 熔融流动指数         |          |      |                        |
| 230°C / 2.16Kg | ISO 1133 | 1.80 | cm <sup>3</sup> /10min |

| 硬度  | 测试标准    | 数据 | 单位 |
|-----|---------|----|----|
| 邵氏A | ISO 868 | 79 |    |

| 机械性能  | 测试标准      | 数据(常态) | 单位  |
|-------|-----------|--------|-----|
| 拉伸强度  |           |        |     |
| 23°C  | ISO 527-2 | 24.60  | Mpa |
| 断裂伸长率 |           |        |     |
| 23°C  | ISO 527-2 | 550    | %   |