

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPEE GPV63B5 NC010** 厂商: **杜邦 Dupont** 品牌: **Bexloy**

材料标识	TPEE	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Bexloy	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.22	g/cm ³
吸水率			
(23°C, 24 hr)	ISO 62	0.40	%
熔融流动指数			
190°C / 2.16Kg	ISO 1133	9.00	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	58	

热性能	测试标准	数据	单位
维卡软化温度	ISO 306/A50	195	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		100 -100	°C
干燥时间		2-3	Hr
水份含量		<0.10	%