

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO BP Flex D 5518 R 848** 厂商: **Buckeye** 品牌:

| | | | |
|------|-----------|------|------------------------|
| 材料标识 | TPO | 颜色 | 黑色/Black |
| 厂商品牌 | | 材料特性 | 低密度 抗紫外线性能良好 良好的撕裂强度 |
| 材料形状 | 颗粒状/Resin | 加工方式 | 注射成型/Injection molding |

| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|----------------|------------|------|---------|
| 收缩率 | | | |
| 垂直方向 | ASTM D995 | 1.35 | % |
| 熔融流动指数 | | | |
| 230°C / 2.16Kg | ASTM D1238 | 17.0 | g/10min |

| 机械性能 | 测试标准 | 数据(常态) | 单位 |
|------------|------------|--------|-----|
| 拉伸强度 | | | |
| 23°C | ASTM D638 | >12 | Mpa |
| 弯曲模量 | | | |
| 23°C | ASTM D790 | 700 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | | | |
| 23°C | ASTM D256 | >210 | J/m |
| -30°C | ASTM D256 | >53 | J/m |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | | | |
| 落锤冲击 | ASTM D5420 | >190 | J |