

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO BP Flex D 5618 T RXF** 厂商: **Buckeye** 品牌:

材料标识	TPO	颜色	黑色/Black
厂商品牌		材料特性	低密度 抗紫外线性能良好 良好的撕裂强度 滑石填料
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.05	g/cm ³
收缩率			
垂直方向	ASTM D995	0.75	%
熔融流动指数			
230°C / 2.16Kg	ASTM D1238	24.0	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ASTM D2240	55	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	>13.80	Mpa
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	>951	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	>370	J/m
-30°C	ASTM D256	>53	J/m
悬臂梁无缺口冲击强度			
落锤冲击	ASTM D5420	>271	J