

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO DGF080.00 ESU** 厂商: **斯泰隆 Styron** 品牌: **Polypropylene**

材料标识	TPO-GF10%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Polypropylene	材料特性	耐热
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏D	ISO 868	60	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	21.6	Mpa
弯曲模量			
23°C	ISO 178	1400	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ISO 180/1A	17	kJ/m ²

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
0.45MPa 未退火	ISO 75-2/Bf	95.0	°C
1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	52.0	°C

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80.0	°C
干燥时间		2.0	Hr
注塑温度			
模具温度		20.0-60.0	°C