

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPO ESPOLEX WT485** 厂商: **住友 SUMITOMO** 品牌:

材料标识	TPO	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		用途	混合 片材 汽车仪表板 型材
材料特性	聚烯烃热塑性弹性体	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
熔融流动指数			
230℃ / 10Kg	ASTM D1238	25	g/10min

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A	ASTM D2240	60	

注塑成型条件		建议值	单位
注塑温度			
模具温度		21-49	°C