

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPV 291-60B150** 厂商: 埃克森美孚 **Exxonmobil** 品
牌: **Santoprene**

材料标识	TPV	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Santoprene	用途	手机、体育用品、粘合、电器用具、厨具等
材料特性	可着色	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding 挤出成型/Extrusion molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ASTM D792	1.06	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15s	ASTM D2240	65	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ASTM D638	8.00	Mpa
断裂伸长率			
23°C	ASTM D638	540	%
撕裂强度			
横行方向		28	KN/m

热性能	测试标准	数据	单位
线膨胀系数			
脆化温度	ASTM D746	-62	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
绝缘强度			
2.03mm	ASTM D149	31	KV/mm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		3	Hr
水份含量		0.08	%
注塑温度			

模具温度		10-50	°C
------	--	-------	----

挤出成型条件		建议值	单位
干燥温度		82.2-82.2	°C
干燥时间		3	Hr