

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **TPV VX 5065UI** 厂商: **舒尔曼 A.Schulman** 品牌: **INVISION**

材料标识	TPV	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	INVISION	材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	0.90	g/cm ³

硬度	测试标准	数据	单位
邵氏A15 秒	ISO 868	66	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
23°C	ISO 527-2	4.70	Mpa
撕裂强度			
垂直方向	ISO 34-1	28	KN/m

电气性能	测试标准	数据	单位
体积电阻	IEC 60093	> 1.0E+13	Ω.cm
表面电阻	IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		70 -80	°C
干燥时间		2.0-4.0	Hr
注塑温度			
螺筒后部温度		180	°C
螺筒中部温度		200	°C
螺筒前部温度		210	°C
模头温度		220	°C
模具温度		40-80	°C